

ООО «Монолитфорт»

Украина, 03179, г.Киев.
Брест-Литовское шоссе, 8А
Тел: (044) 599-00-31
Тел/факс: (044) 364-73-42
Моб. 067-659-84-12
e-mail: monolit.fort@gmail.com
web: www.monolit-fort.com.ua

СИОПЛАСТ™

Системы гидроизоляции

Техническое описание

СИОНОЛ АС

гидрофобизирующая добавка в бетон



Технические характеристики:

Внешний вид: прозрачная (слегка желтоватая жидкость) допускается опалесценность

Упаковка: 10л, 20л. (по желанию заказчика)
Пластиковые канистры

Температура режима применения материала от +5оС до +30оС

Области применения:

- применяется для придания свойств водонепроницаемости бетону (гидротехнические бетоны и растворы)
- используется в качестве добавки везде, где возникает опасность грунтовых и ливневых вод, защищает бетонную массу от проникновения воды в бетон и от ее разрушительного действия
- используется для строительства и ремонта бассейнов, каналов, хранилищ, стен и фундаментной кладки, гидротехнических сооружений

Свойства:

- готова к применению
- снижает водопоглощение и капиллярное просачивание влаги
- позволяет получать бетоны морозостойкостью 50 циклов вместо 20-30 и водонепроницаемостью W-10 вместо W-4 W-6
- гидрофобизирует объем
- не вызывает коррозии арматурной стали
- вызывает уплотнение бетонного раствора
- снижает в 2-3 раза затраты на гидроизоляцию подземных конструкций и сооружений подверженных воздействию воды
- уменьшает риск возникновения растрескивания и отслоений
- улучшает удобоукладываемость

Способ применения:

Сионол АС добавляется в воду затворение при приготовлении раствора. При постройке бассейнов и резервуаров, места стыков и соединений должны быть закруглены.

Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Не употреблять вовнутрь!

Беречь от детей!

Хранение:

Хранить в герметически закрытой таре при температуре от +5 до +30С. Предохранять от мороза, высоких температур, попадания влаги и непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 мес.