

Акрилит 116x15

упрочняющая акриловая грунт-пропитка



Свойства:

- глубоко пропитывает, упрочняет и обеспыливает поверхность бетонных полов и прочих мин. оснований
- однокомпонентная быстросохнущая
- маслобензостойкая
- устойчива к УФ излучениям
- высокая ударная вязкость
- придает поверхности мокрый эффект
- увеличивает поверхностную прочность
- стойкость к истиранию

Области применения:

- для укрепления и обеспыливания поверхностного слоя промышленных бетонных полов
- как промежуточный слой в системах полимерных покрытий бетонных полов
- защитно-декоративное покрытие бетонных и прочих минеральных оснований
- для защитно-декоративной отделки пористых поверхностей, изделий из бетона, камня, полимербетона, тротуарной плитки, с целью увеличения морозостойкости, химстойкость, снижения водопоглощения, придания поверхности износостойкости
- как барьерная пропитка минеральных оснований (бетонные полы, фигурные элементы мощения, неглазированная плитка), с целью защиты от воздействия и впитывания индустриальных и прочих химических загрязнений



Требования к обрабатываемым поверхностям:

Наносится на сухое бетонное или иное минеральное основание выдержанное не менее 28 суток после заливки. Поверхность должна быть очищена от пыли и выступившего цементного молока от рыхлого материала, хим. загрязнений, жиров, остатков старых полимерных покрытий. В зависимости от характера загрязнений их удаляют заметанием, промышленными пылесосами, шлифовкой, фрезерованием. Все неровности, трещины, выбоины поверхности, должны быть заделаны подходящим рем составом.

Способ нанесения:



Перед нанесением грунт-пропитку перемешать в объеме и при наличии неоднородностей и сгустков профильтровать. При необходимости улучшения пропитывающей способности допускается введения разбавителя в количестве 5-10% от общей массы.

Основание при нанесении должно быть сухим и изолированным от капиллярной диффузии влаги. Грунт-пропитка наносится методом безвоздушного распыления, либо меховым валиком до насыщения.

Хранение:

Хранить пропитку в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги. Гарантийный срок хранения эмали - 6 месяцев в герметично закрытой таре.

Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.



Технические характеристики:

Основа: раствор полиакрилатов и целевых добавок в смеси органических растворов

Внешний вид: легкотекучая прозрачная жидкость допускается опалесценция

Условная вязкость 22

Массовая доля

нелетучих веществ 15-20

Время высыхания 2 часа (для ходьбы)
Полное высыхание 24 часа

Средний расход: 250- 300 г/м²

Разбавитель: ксиол, ксиол-сольвент

Рекомендуемая температура поверхности при нанесении -10...+30 °C. Наносится безвоздушным или пневматическим методом

АНАЛОГИ

MAPEI (MALECH, Mapei Primer 3296)

SHOMBURG (ASOCRET-OS/TG) Ceresit (CT 17), SIKA (Sika-Level-01 primer, Bostik)