

ООО «Монолитфорт»

Украина, 03179, г.Киев.

Брест-Литовское шоссе, 8А

Тел: (044) 599-00-31

Тел/факс: (044) 364-73-42

Моб. 067-659-84-12

e-mail: monolit.fort@gmail.com

web: www.monolit-fort.com.ua

СИОПЛАСТ™

Системы гидроизоляции

Техническое описание

СИОНОЛ ПР

преобразователь ржавчины

ТУ № _____



Свойства пропитки:

- смывает и преобразовывает ржавчину на стальных поверхностях
- создает на поверхности тонкий фосфатный слой
- эффективно преобразует ржавчину на глубину 100мкм
- легкость применения

Области применения:

Обработка металлоконструкций и металлоизделий в строительстве и быту, удаления ржавчины с металлических поверхностей и одновременного фосфатирования металла при подготовке к покрытию лакокрасочными материалами.

Технические характеристики:

Основа:	смесь кислот
Внешний вид:	жидкость
Цвет:	розовый
Расход готового раствора	150-250 м/г²
Упаковка:	
Пластиковые канистры	1л, 5л, 20л
Плотность (при 20°C) г/мл	1,15
Содержание сухих веществ, % не менее	25%

Требования к обрабатываемым поверхностям:

- очистить поверхность от остатков старой краски, пыли, песка, рыхлых слоев ржавчины толщиной более 100 мкм
- обезжирить поверхность растворителями: (толуол, ксиол 646,647)
- температура при обработке должна быть не менее +10°C +30°C

Способ нанесения:

- наносить на поверхность кистью или валиком, время преобразования ржавчины составляет в зависимости от t и влажности 8-16 часов. Через вышеуказанное время поверхность смочить водой, по истечению 2 часов протереть насухо, дождаться полного высыхания.
- Последующее нанесение полимерных защитных лакокрасочных покрытий производиться согласно технологических карт

Меры предосторожности:

При работе с материалом рекомендуется применять соответствующую защитную одежду (рукавицы, очки или защиту лица). В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Необходимо соблюдать меры предосторожности, включая защитную одежду, резиновые перчатки и защитные очки. Избегать контакта с кожей, глазами и слизистой оболочкой

Не употреблять вовнутрь!

Беречь от детей

Хранение:

Хранить в герметически закрытой таре при температуре от -20C до +30C.

ООО «Монолитфорт»

Украина, 03179, г.Киев.
Брест-Литовское шоссе, 8А
Тел: (044) 599-00-31
Тел/факс: (044) 364-73-42
Моб. 067-659-84-12
e-mail: monolit.fort@gmail.com
web: www.monolit-fort.com.ua

СІОПЛАСТ™

Системы гидроизоляции

Техническое описание