



СИОЛИТ РЕМОНТ

ремонтная смесь

Свойства смеси:

- для ремонта и восстановления геометрии, бетонных цементно-песчаных и прочих поверхностей
- пластичность и высокая способность к сцеплению
- непроницаемость и долговечность затвердевшего состава
- стойкость к циклам замораживания-оттаивания
- защита от коррозии, вызванной окислением арматуры
- высокая скорость набора прочности

Области применения:

- новые конструкции или реставрации разрушающихся структур устойчивых к суровой, агрессивной окружающей среде;
- ремонтные составы со специальными реологическими свойствами, гарантирующие высокую тексотропность (способность к сцеплению в неподвижном состоянии и пластичность при движении, перемешивания) во время укладки
- капитальный ремонт морских сооружений и дамб, разрушенных воздействием сульфатов и хлоридов

Технические характеристики:

Соотношение вода/порошок	0,15/0,85
Начало схватывания	30-40 мин
Конец схватывания	60 мин
Насыпная плотность	1650кг/м ³
Прочность на сжатие через 24 часа	10 МПа
Прочность на сжатие через 28 дней	35-40 МПа

Хранение:

Хранить в герметически закрытой таре при температуре от +5 до +30С. Предохранять от мороза, высоких температур, попадания влаги и непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 мес.

Требования к обрабатываемым поверхностям:

Удалить расслоившийся и разрушенный бетон. Очистить поверхность от жира, скрытых пустот, грязи и плесени, используя пескоструйную очистку, очистку водой под высоким давлением, молоток и другие методы. Тщательно пропитайте поверхность водой и нанесите на влажную, но без воды поверхность

Способ нанесения:

Высыпать содержимое ведра в емкость для перемешивания, добавить 2,2-2,5 литра воды. Ремонтная смесь должна быть тщательно перемешана: не менее 2 минут в вертикальном миксере или 5 минут в рабочей бетономешалке, или в другом аналогичном оборудовании

Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
Не употреблять вовнутрь!
Беречь от детей!

АНАЛОГИ

MAPEI (Mape-Antigue F21), SHOMBURG (Inducret -bis, Asocret- IM) Cerezit (Cerezit CN 83), SIKA (Mono-Top)