

ЭЛАСТОСИЛ К

ТУ № _____

**высокоэластичное кровельное защитно-декоративное
лакокрасочное покрытие****Свойства:**

- высокоэластичное лакокрасочное покрытие с высокой степенью удлинения 200-300%
- характеризуется высокой влагостойкостью и устойчивостью к температурным перепадам (-35 - +80 С).
- обладает высокой адгезией к минеральным и битумным поверхностям.
- не поддерживает горение.
- Высокая стойкость к ультрафиолетовому инфракрасному излучению, износостойкость

Области применения:

Применяется в качестве финишного покрытия минеральных, битумных и прочих кровельных материалов для защиты от разрушающего воздействия УФ-излучения, инфракрасного перегрева, воздействия слабых щелочей и кислот, промышленной атмосферы 3, 4 степени загрязненности.

Технические характеристики:

Основа: синтетические каучуки

Внешний вид пленки после высыхания:

однородный, полуматовый, без морщин, осин, подтеков.

Цвет: серебристый или под заказ

Temperatura eksplyataciyi: -35 - +80C

Tolshina pokrytiya (1 sloy): 30-40mkm.

Srednij расход: 150-200 g/m2

Rastvoritel': ksilol, solvent

Uпаковка: 10, 20, 50 кг.

**Требования к обрабатываемым
поверхностям:**

- перед нанесением Эластосила необходимо очистить поверхность от загрязнений, и обдувать воздухом (обметки механически) пыль
- при необходимости выровнять поверхность (трещины, неровности) соответствующим строительным раствором
- свежеобработанные поверхности до высыхания (примерно 40 минут) защищать от дождя

Способ нанесения:

Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти или валика. Допускается пневматическое и безвоздушное распыление.

Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
Не употреблять вовнутрь!
Беречь от детей!

Хранение:

Хранить в герметически закрытой таре. Предохранять от мороза, высоких температур, попадания влаги и непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 мес.

ООО «Монолитфорт»

Украина, 03179, г.Киев.

Брест-Литовское шоссе, 8А

Тел: (044) 599-00-31

Тел/факс: (044) 364-73-42

Моб. 067-659-84-12

e-mail: monolit.fort@gmail.com

web: www.monolit-fort.com.ua

СЮПЛАСТ™

Системы гидроизоляции

Техническое описание

Основание:

Подходят в качестве оснований: кирпич и силикатный кирпич, бетон, минеральные штукатурки, битумные покрытия, рубероид, и пр. Основание должно быть очищено от препятствующих адгезии субстанций: например, масла, жира или иных загрязнений.